

ALLGRUND

für innen und außen
aktiver Rostschutz
schnelltrocknend
wetterbeständig
universell einsetzbar

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Aromatenfreier Kunstharz-Universalhaftgrund. Hochwertige, spezielle Kunstharzkomposition mit aktiven Rostschutzpigmenten universell einsetzbar, hohe Haftfestigkeit und guter Verlauf.

Lichtbeständigkeit: im System sehr gut

Wetterbeständigkeit: im System wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363

Verträglichkeit:

Nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Überarbeitung mit 2K-Materialien auf Verträglichkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich durchführen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Haftvermittelnder Spezialgrundier- und Zwischenanstrich. Hitzebeständig bis 100°C Trockenhitze. Grundierung auch für Aluminium, Zink, Kupfer, verzinktes Eisen, Dachrinnen und Hart-PVC. Sehr guter Untergrund für Kunstharzlacke. Dieses Produkt muss im Außenbereich immer überarbeitet werden.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Altanstriche entfernen, gut haftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen), Metall gründlich entrostet. Walzhaut und Zunder entfernen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen.

Anstrichaufbau:

Vor der Überarbeitung mit 2K-Materialien auf Verträglichkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich ausführen.*

1. auf Metall (Eisen): Untergrund entsprechend vorarbeiten

2. Zink oder Kupfer: gut anschleifen (Staubmaske tragen) und mit Salmiakgeist entfetten

3. Aluminium: schleifen (Staubmaske tragen) oder Glasstrahlen, mit Universalverdünnung entfetten

4. Hart-PVC, PUR, Polyester, Resopal: mit Schleifvlies anschleifen und mit Universalverdünnung entfetten

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 mal grundieren mit diesem Produkt
- c) 1 – 2 Deckanstriche mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken*

5. Anstrichaufbau auf Holz (Achtung nicht für Holzfenster im Außenbereich!)

- a) Nadelhölzer im Außenbereich mit Bläueschutz und Holzgrundierung vorbehandeln und mindestens 1 Tag trocknen lassen, nicht tragfähige Altanstriche entfernen
- b) 1 mal grundieren mit diesem Produkt
- c) 1 – 2 Deckanstriche mit Kunstharzlack oder Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken*

6. Renovierungsanstriche/Altanstriche

- a) Anlaugen oder gut anschleifen (Staubmaske tragen). Thermoplastische Altanstriche; z. B. Flüssigkunststoff, wasserverdünnbare Acryllacke etc., sind nur mit gleichartigen Materialien überstreichen. Thermoplastische Altanstriche erkennt man sicher durch eine Lösemittelprobe mit Nitroverdünnung (Starkes Anlösen = thermoplastischer Altanstrich).
- b) 1 mal grundieren mit diesem Produkt
- c) 1 – 2 Deckanstriche mit Kunstharzlack, Acryllack bedingt auch mit 2K-Acryllacken*

Ergiebigkeit: ca. 8 m²/ltr. pro Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 1 Std.
überarbeitbar:	nach ca. 2 Std. (Alkydharzlack „nass in nass“)
griffest:	nach ca. 6 Std.
schleifbar:	nach ca. 24 Std.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Polymer, aliphatische Lösemittel, anorganische/ organische Pigmente, Füllstoffe, Acetate, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL40

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.