Technisches Merkblatt

Fertigkleister P 510

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger, transparenter Spezialklebstoff zur Verklebung von Raufaser und Papiertapeten auf Innenflächen.
Eigenschaften	Hoch rationell, verarbeitungsgerecht eingestellt, arbeitskostensparende und sichere Verklebung, transparent auftrocknend, gleichmäßige Konsistenz, hohe Lagerstabilität, lösemittelfrei.
Dichte	Ca. 1,0 g/cm³
Inhaltsstoffe	Methylcellulose
Produkt-Code	M - D 1

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen und Tapeten sind grundrein zu entfernen. Risse und Löcher mit **ProfiTec Füllstoff P 550** oder **ProfiTec Planomur P 560** zuspachteln. Stark saugende Untergründe mit **ProfiTec Tiefgrund Acryl Hydrosol P800** oder lt. Tabelle vorkleistern. Es empfiehlt sich, auch mit Tapeten-Wechselgrund vorzustreichen. Dadurch lassen sich beim späteren Renovieren die Tapetenbahnen rückstandsfrei abziehen.
Verarbeitung	**Tapezieren:** Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapeten-Rückseite auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit (5-10 Min.) verkleben.

	Tapeziergeräte je nach erforderlicher Auftragsstärke des Kleisters einstellen. Rolle entspannen. Bahn einlegen, durchziehen lassen, abschneiden, weichen lassen. Die Klebeanleitung des Herstellers beachten. Die Tapete an der Wand anbringen. Klebereste auf der Tapeten-Vorderseite sofort mit angefeuchtetem Schwam vorsichtig abtupfen. Der Zusatz von 10% **ProfiTec Glasdekorgewebekleber P 900** erhöht die Feuchtfestigkeit und Klebkraft.
Verbrauch	Ca. 200-250g/m² je nach Untergrund und Struktur. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeauftrag die beste Gewähr.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung

Hinweise

Gebindegröße	16 kg
Lagerung	Trocken
Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 07/2007