



Technische Information

Conti Aufbrennsperre

Wässriges, alkalibeständiges Spezial-Grundiermittel zur Innen- und Außenanwendung

Produktbeschreibung

Eigenschaften *Conti® Aufbrennsperre* reduziert und egalisiert das Saugverhalten stark oder unterschiedlich stark saugender Untergründe, wie z. B. mineralische Unterputze sowie Flächen aus Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel und/oder Mischmauerwerk und verhindert ein Aufbrennen des Oberputzes. Zur Kennzeichnung der Streichspur ist *Conti® Aufbrennsperre* gelb/lasierend eingestellt.



- diffusionsfähig
- lösemittel- und weichmacherfrei
- geruchsarm
- gutes Eindringvermögen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	außen und innen	Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform	gelblich / transparent	Produkt-Code F+L	M-GP01
Packungsgröße	10 l	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,011 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)
Verbrauch [1]	150 - 300 ml/m ²		

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
 [2] Im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.
 [3] Weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung Reinacrylat, Wasser, Additive, Pigmente. Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon (gemäß VdL)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von allen Trennmittelrückständen sein. Staub, Schmutz und lose Teile sind restlos zu entfernen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.1 und die Ausführungen des Technischen Merkblattes beachten. Vor Ausführung der Grundierung ist die Eignung Material/Untergrund durch das Anlegen einer Probebläche zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung einholen.

Materialeinstellung *Conti® Aufbrennsperre* ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird bei normal bis stark saugenden Untergründen unverdünnt verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen kann max. 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

Anwendung Vor Verarbeitung gründlich aufrühren und mit Lammfellrolle, Quast/Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeiten. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. Vor Verarbeitung sind angrenzende Bauteile gut abzudecken und gegen Spritzer zu schützen.

Überarbeitung / Trockenzeit Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 8 Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Zwischen- und Endbeschichtung Alle *Conti®* Dispersionswandfarben, -Dispersionsfassadenfarben sowie Dünnschichtputze

Hinweis Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den entsprechenden Technischen Merkblättern der Deckbeschichtungen.

Reinigung der Werkzeuge Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Conti Aufbrennsperre

Wässriges, alkalibeständiges Spezial-Grundiermittel zur Innen- und Außenanwendung

Hinweise

Besonders zu beachten	<p>VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!</p> <p>Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.</p> <p>Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnäse) oder starkem Wind verarbeiten. Ggf. Netzplane am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.</p> <p>Nicht zu beschichtende Untergründe sorgfältig abdecken.</p>
Besondere Hinweise	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.</p>
Entsorgung	<p>Mit dem REMA®-System! Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.</p>
Technische Beratung	<p>Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4005941081411 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.</p>
Anmerkung	<p>Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.</p>

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com