

SÜDWEST Innenspachtel für zahlreiche Einsatzgebiete

Produktart	Pulverspachtel		Fertigspachtel/ Dispersionsspachtel	
	Profi GF-Spachtel	Rapid Spachtel	RenoSpachtel Leicht	FertigSpachtel 1 für 3
Produktbild				
Gebinde	1 / 5 / 15 kg	5 / 15 kg	15 kg	25 kg
Gebindeart	Sack	Sack	Eimer	Eimer
Offene Zeit	60 Min.	30 Min.		
Trocknungszeit pro mm Schichtdicke	ca. 3 – 4 Std.	ca. 1 – 2 Std.	12 Std.	12 Std.
Bindemittel	Gips, organisch vergütet	Weißzement, organisch vergütet	Polymerdispersion	Polymerdispersion
Farbton	Weiß	Weiß	Naturweiß	Naturweiß
Schichtdicke pro Arbeitsgang	30 mm	30 mm	5 mm	5 mm
Dichte	1,2 g/cm ³	1,3 g/cm ³	1,2 g/cm ³	1,7 g/cm ³
Verbrauch pro mm Schichtdicke, pro m ²	1	1	1,2	1,7
Mischungsverhältnis (Pulver-Wasser)	2 – 1	2,25 – 1		
Qualitätsstufen	Q1 – Q4	Q1 – Q4	Q1 – Q4	Q3 – Q4
Norm	EN 13963		EN 13963	EN 16566

Untergründe

Gipskartonplatten	++	++	++	++
Gipsfaserplatten	++	++	++	++
Fugen	++	++	++	0
Zementgebundene Bauplatten	–	++	++	++
Beton	--	++	+	0
Kalk-Zementputze	+	++	++	++
Gipsputze	++	+	++	++
tragfähige, matte organische Beschichtungen	++	++	++	++
tragfähige, seidengl. organische Beschichtung	0	+	+	++
tragfähige, hochgl. organische Beschichtung	--	+	0	++
Ziegelstein	0	+	0	–
Mischmauerwerk	0	+	0	--
Fliesen, Glas	--	+	--	--

Verarbeitung

Händisch	++	++	++	+
Rollen	+	--	–	+
Spritzen (Airless)	–	--	0	++
Filzbar	--	--	+	0
Schleifbarkeit	++	+	+	++

+ gut geeignet ++ sehr gut geeignet 0 bedingt geeignet – wenig geeignet -- nicht geeignet