

Technisches Merkblatt

Sparvar Markierspray 750 ml

Farben: RAL 1003, RAL 1023, RAL 2009, RAL 3020, RAL 5017, RAL 6024, RAL 7042, RAL 9016, RAL 9017, Klarlack 7001

Qualität: Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, extrem abriebfest, schnelltrocknend (ca. 10 min), nicht benzinfest

Glanzgrad: 7001 Klarlack ca. 90% bei 60° Winkel
 Weiß ca. 40-50% bei 60° Winkel
 Farben ca. 3-20 % bei 60° Winkel

Trocknung: - staubtrocken: ca. 10 Min.
 - griffest: 30 - 40 Min.
 - durchgetrocknet: ca. 24 Std.

Überlackierbarkeit: zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Anwendungsbereiche:

Sparvar Markierungsspray ist ein deckkraftstarker, hochwertiger Acrylharzlack, für schnelle Signierung auf fast allen Oberflächen. Sparvar Markierungsspray ist besonders gut geeignet für Markierungen auf alle Böden (Parkplatzmarkierungen etc.). Einfach die Schablone (als Zubehör erhältlich) mit dem Warnzeichen auf den Boden legen, die nicht zu kennzeichnenden Flächen abdecken und mit Sparvar Markierspray übersprühen. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 10 min. und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise und für sichere langlebige Markierungsarbeiten. Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Acrylharzen wird eine extrem hohe Abriebfestigkeit erreicht. In Problembereichen (Parkplatzein- und ausfahrt) kann mit dem Artikel 30-7001 Klarlack die Markierung versiegelt werden und somit zusätzlich die Abriebfestigkeit erhöht werden. Signierungen aus der freien Hand sind durch die spezielle Überkopfdüse kein Problem mehr. Sparvar Markierungsspraydosen passen in die gängigsten Markiergeräte, so daß Sie nicht erst neue Markierwagen und Handgeräte kaufen müssen. Auch ohne Markierungsgerät sind Sparvar Markierungsfarben jederzeit einsetzbar. Ausprobieren! Sparvar Markierspray ist geeignet für die meisten Oberflächen wie z.B. Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk, Beton usw.. Begeisternder Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien. Nicht auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen verwenden. Sparvar Acrylharzfarben sind ausgiebig, trocknen sofort, laufen nicht nach und gewährleisten so eine rasche, saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen, denn Sparvar Acrylharzfarben sind witterungs- und korrosionsbeständig. Idealtemperatur 20-25°C.

Vor und während Gebrauch:

1. Oberfläche säubern. Darauf achten, dass der Untergrund trocken ist.
2. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen.
3. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen!

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose aufrecht, mit dem Sprühkopf nach oben, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 1000 ml Eurodose mit 750 ml Inhalt. **Reichweite: ca. 80-110 m bei 5 cm breiter Linie.**

-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

-Gefahrenpiktogramme GHS02



GHS07



-Signalwort

Gefahr

Achtung:

H222-229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 BEI

BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält Aceton, n-Butylacetat.

In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.