

## Boots & Parkettsiegel

### Hochglänzender Kunstharz-Klarlack

#### Anwendung

Kunstharz-Klarlack für den Innen- und Außenbereich und für Holzuntergründe die im Oberwasserbereich hochglänzend lackiert werden sollen. Hochwertiger, sehr ergiebiger, gut und glatt verlaufender einkomponentiger Speziallack.

#### Eigenschaften

- gut füllend
- abrieb-, kratz-, und schlagfest
- gegen See- und Flusswasser beständig
- besonders trapazierfähig
- für innen und außen

#### Untergrund

- der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein
- Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren
- VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten
- lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche sind mit Abbeizer zu entfernen
- tragfähige Altanstriche sind gründlich anzuschleifen (Staubmaske tragen). Die zwischenanstriche sind nach der trocknung leicht anzuschleifen (Staubmaske tragen)
- neues Holz, rohes Weichholz ( Kiefer, Fichte, Lärche) - rohe, ausgewitterte Flächenstücke mit Pictolor Holzimprägnierung (Holzgrundierung) vor Bläue schützen

#### Verarbeitung

- 1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

Untergrund fachgerecht vorarbeiten. Ein Anstrich im Außenbereich mit Holzgrundierung als Bläueschutz. Ein Grundanstrich mit 50% Terpetinersatz verdünnt. Nach 24 Stunden vorsichtig anschleifen.

1. Zwischenanstrich mit Pictolor Boots & Parkettsiegel mit ca. 30% Terpetinersatz verdünnt.

2. Zwischenanstrich mit Pictolor Boots & Parkettsiegel ca. 15% Terpetinersatz verdünnt.

1. Schlussanstrich mit Pictolor Boots & Parkettsiegel unverdünnt.

- 2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

Untergrund entsprechend vorarbeiten. 1 - 2 mal mit Pictolor Boots & Parkettsiegel lackieren.

#### Trockenzeiten

- staubtrocken nach 3 Std.

- griffest nach 16 Std.

- überstreichbar nach 24 Std.

- durchgehärtet nach ca. 3 Tagen

Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeiten.

#### Reinigung der Werkzeuge

In den Arbeitspausen die Werkzeuge im Material oder unter Wasser aufbewahren. Nach Gebrauch die Arbeitsgeräte sofort reinigen (z. B. Terpetinersatz).

- transparent
- hochglänzend
- schnelltrocknend

#### Technische Daten:

- Verbrauch: 70 ml/m<sup>2</sup>
- Spez. Gewicht: ca. 0.9110 g/cm<sup>3</sup>
- Lagerung: kühl und trocken ca. 1 Jahr
- Produkt-Code F+L: BSL20
- EU-VOC-Grenzwert: unterliegt nicht der VOC-Dekopaint-Richtlinie
- Abfallschlüssel: 12 07 01 (trocken) 08 01 11 (flüssig)

## Boots & Parkettsiegel

Hochglänzender Kunstharz-Klarlack

### Zusammensetzung

Spezial-Alkydharze, aromatenfreie Kohlenwasserstoffe, Cobaltoctoat, Additive. (gemäß VdL)

### Sicherheitshinweise

Enthält Cobalt-bis(2-Ethylhexanoat). Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Brand: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver oder Wassersprühnebel zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Besonders zu beachten:** Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und entsprechende BFS-Merkblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

### Entsorgung

Flüssige Farbreste können unter Berücksichtigung den behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11). Eintrocknete Farbreste sind nach den behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 17 07 01) zu entsorgen.